



Лента звукоизоляционная силиконовая для хомутов

Применение

Применяется в качестве звукоизоляционной прокладки для стальных полос и Хомутов. (соответствует требованиям DIN 4109).

Технические данные

Материал:	Силикон, красный.
Твердость изоляции	40+/-5° по Шору
Температурный диапазон	от -60°C до +200°C
	около 2000 часов при +250°C
	около 100 часов при +300°C
Относительное удлинение	350 %
Прочность на разрыв	800 Н/см ²
Поглощение ударных нагрузок	30 %
Класс пожаростойкости	B2 (DIN 4102), не текуч.
Звукоизоляция	до 16 дЦ
Поверхностное сопротивление	1 x 10 ¹¹ Ом
Объемное сопротивление	1 x 10 ¹⁵ Ом
Устойчивость к	Животным и растительным жирам, глицерину и этиловому спирту.
Частичная устойчивость к	Слабым кислотам и щелочам, растворителям и смазочным маслам.
Не устойчива к	Холоросодержащим веществам, соединениям с бензольным кольцом и алициклическим соединениям, концентрированным кислотам и щелочам, а также к пару давлением 5 бар.
Долговечность	Устойчива к атмосферному воздействию, механическому износу и защищена от воздействия ультрафиолета, соответствует требованиям DIN 53508 и 53509.
Спринклерные системы	Соответствует требованиям Стандарта VdS для спринклерных систем.

Международные сертификаты

В комплектации с Хомутом Stabil или Подвесом для труб Praktica S соответствует Стандарту VdS для звукоизоляционных прокладок в спринклерных системах.

Наименование	b x a [мм]	H [мм]	Число ребер	Вес [кг/м]	Упаковка/ [м]	Артикул №
STD 1 SIL	25 x 2.5	4.5	4	0.17	30	145644
STD 2 SIL	30 x 3.0	4.0	4	0.17	30	145653
STD 3 SIL	40 x 4.0	6.0	5	0.33	30	145662
STD 4 SIL	50 x 5.0	7.0	5	0.43	30	146557
STD 5 SIL	70 x 6.0	7.0	7	0.52	30	146566